# Huile d‘entretien incolore 285

## Huile de nettoyage et d'entretien pour toutes les surfaces huilées et cirées telles que le bois, le liège ou le linoléum

### Idéale pour le nettoyage partiel ou complet des sols (lavage à l'huile) sans ponçage.

**Application:**
Pour le traitement de toutes les surfaces huilées et cirées comme le bois, le liège et le linoléum à l’intérieur, afin d’éviter la formation de traces de passage.

**Propriétés techniques:**
Transparent, facile à appliquer. La surface à pores ouverts, satinée, résistante et hydrofuge ne jaunit pas. Comportement à la migration testé selon la norme DIN EN 71, partie 3. Résistant à la soudure et à la salive selon la norme DIN 53160.

**Teinte:**
002 Incolore

**Composition:**
Huile de lin, huile de bois, huile de ricin, ester de résine naturelle, isoparaffine, oxyde de zinc, alumine, kaolin, talc, microcire, acide silicique, siccatifs. La teneur en COV de ce produit est de 660 g/l maximum. La valeur limite de l’UE est de 700 g/l maximum. (Catégorie «f» à partir de 2010.)

**Mise en œuvre:**
Remuer soigneusement avant l’utilisation ! L’huile d’entretien est appliquée en couche fine et régulière à l’aide d’une serpillière à poils courts (mop). Après 15 à 20 minutes, enlever l’excédent d’huile et polir la surface avec un pad blanc. Les surfaces très usées et usées, maigres, doivent être traitées une deuxième fois avec l’huile d’entretien. Les surfaces très usées et abîmées peuvent également être traitées avec l’huile-cire dure 290. Faire un essai préalable ! Lors de l’application et du séchage des produits, veiller à une circulation optimale de l’air frais ! Sinon, des odeurs désagréables sont possibles !

**Durée de séchage:**
Sec, ponçable et recouvrable après 6 - 12 heures (20°C, humidité de l’air 50 - 55%). Les sols peuvent être sollicités avec précaution après 1 jour. Sollicitation complète après 7 - 14 jours.

**Emballage et utilisation :**

La consommation et le rendement dépendent de la capacité d’absorption du support. Rendement 25 - 35 $m^2$/l. Consommation env. 30 - 40 ml/m2. Déterminer la consommation exacte sur l’objet.

| *Contenants* | *Suffit pour...** |
|---|---|
| **0,25l** | |
| **0,75l** | **selon besoin et application** |
| **2,5l** | |
| **10l** | |

* Consommation moyenne par couche

**Stockage et durabilité:**
Stocker au frais, au sec mais à l’abri du gel. Bien fermer le récipient. En emballage non ouvert, se conserve au moins 2 ans. La peau qui s’est éventuellement formée doit être enlevée avant une nouvelle utilisation.

**Elimination:**

Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet EAK 08 01 11.

**Nettoyage des outils:**
Immédiatement après utilisation avec LEINOS Diluant 200.

**Remarques particilières:**
Les indications de couleurs et les impressions de teintes sont sans engagement. Des variations de couleur sont possibles en fonction du lot, du support et de la technique d'impression. La teinte originale séchée diffère de la teinte fraîche contenue dans l'emballage. Il est donc indispensable de faire un essai de peinture et de comparer les couleurs. Mélanger des lots différents de la même teinte.

**Mentions de danger:**
Contient : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% d'aromatiques. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

GHS08

Danger

**Conseils de prudence:**
Tenir hors de portée des enfants. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement. Recyclez le contenu / récipient correctement. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés du produit à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination (risqué d´auto inflammation). Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. En cas d´application au pistolet, porter une protection respiratoire agrée.